

江苏省建筑防水涂料产品质量监督抽查实施细则

(2023 年版)

1.范围

本细则适用于江苏省市场监督管理局组织的建筑防水涂料产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1 生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

2.2 电商平台采样

抽样数量为聚氨酯防水涂料同一型号 4 组(桶)，其他防水涂料同一型号 6 组(桶)。

3.检验依据

表 1 聚氨酯防水涂料检验项目

序号	检验项目	判定依据	检测方法
1	挥发性有机化合物	GB/T 19250-2013	JC 1066-2008
2	苯	GB/T 19250-2013	JC 1066-2008
3	甲苯+乙苯+二甲苯	GB/T 19250-2013	JC 1066-2008

4	苯酚	GB/T 19250-2013	JC 1066-2008
5	蒽	GB/T 19250-2013	JC 1066-2008
6	萘	GB/T 19250-2013	JC 1066-2008
7	游离 TDI	GB/T 19250-2013	JC 1066-2008
8	固体含量	GB/T 19250-2013	GB/T 19250-2013 6.5
9	拉伸强度	GB/T 19250-2013	GB/T 16777-2008
10	断裂伸长率	GB/T 19250-2013	GB/T 16777-2008
11	撕裂强度	GB/T 19250-2013	GB/T 529-2008
12	低温弯折性	GB/T 19250-2013	GB/T 16777-2008
13	不透水性	GB/T 19250-2013	GB/T 19250-2013 6.12
14	吸水率	GB/T 19250-2013	GB/T 19250-2013 6.15

表 2 聚合物水泥防水涂料检验项目

序号	检验项目	判定依据	检测方法
1	挥发性有机化合物	JC 1066-2008	JC 1066-2008 5.1
2	游离甲醛	JC 1066-2008	GB 18582-2020
3	苯、甲苯、乙苯和二甲苯	JC 1066-2008	JC 1066-2008 5.3
4	固体含量	GB/T 23445-2009	GB/T 23445-2009 7.3
5	拉伸强度（无处理）	GB/T 23445-2009	GB/T 16777-2008
6	拉伸强度 （加热处理后保持率）	GB/T 23445-2009	GB/T 16777-2008
7	断裂伸长率（无处理）	GB/T 23445-2009	GB/T 16777-2008
8	断裂伸长率（加热处理）	GB/T 23445-2009	GB/T 16777-2008
9	低温柔性	GB/T 23445-2009	GB/T 23445-2009 7.5
10	粘结强度（无处理）	GB/T 23445-2009	GB/T 23445-2009 7.6
11	粘结强度（潮湿基层）	GB/T 23445-2009	GB/T 23445-2009 7.6
12	不透水性	GB/T 23445-2009	GB/T 23445-2009 7.7

表 3 水乳型沥青防水涂料检验项目

序号	检验项目	判定依据	检测方法
----	------	------	------

1	挥发性有机化合物	JC 1066-2008	JC 1066-2008 5.1
2	游离甲醛	JC 1066-2008	GB 18582-2020
3	苯、甲苯、乙苯和二甲苯	JC 1066-2008	JC 1066-2008 5.3
4	固体含量	JC/T 408-2005	JC/T 408-2005 5.5
5	耐热度	JC/T 408-2005	JC/T 408-2005 5.6
6	不透水性	JC/T 408-2005	JC/T 408-2005 5.7
7	粘结强度	JC/T 408-2005	JC/T 408-2005 5.8
8	低温柔度（标准条件）	JC/T 408-2005	JC/T 408-2005 5.11
9	低温柔度（热处理）	JC/T 408-2005	JC/T 408-2005 5.11
10	断裂伸长率（标准条件）	JC/T 408-2005	JC/T 408-2005 5.12
11	断裂伸长率（热处理）	JC/T 408-2005	JC/T 408-2005 5.12

表 4 聚合物乳液防水涂料检验项目

序号	检验项目	判定依据	检测方法
1	挥发性有机化合物	JC 1066-2008	JC 1066-2008 5.1
2	游离甲醛	JC 1066-2008	GB 18582-2020
3	苯、甲苯、乙苯和二甲苯	JC 1066-2008	JC 1066-2008 5.3
4	断裂伸长率	JC/T 864-2008	JC/T 864-2008 5.4.3
5	低温柔性	JC/T 864-2008	JC/T 864-2008 5.4.4
6	不透水性	JC/T 864-2008	JC/T 864-2008 5.4.5
7	固体含量	JC/T 864-2008	JC/T 864-2008 5.4.6
8	处理后的拉伸强度保持率 （加热处理）	JC/T 864-2008	JC/T 864-2008 5.4.3
9	处理后的断裂延伸率 （加热处理）	JC/T 864-2008	JC/T 864-2008 5.4.3
10	加热伸缩率	JC/T 864-2008	JC/T 864-2008 5.4.8

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1 依据标准

GB/T 19250-2013《聚氨酯防水涂料》

GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》

JC/T 408-2005《水乳型沥青防水涂料》

JC/T 864-2008《聚合物乳液建筑防水涂料》

JC 1066-2008《建筑防水涂料中有害物质限量》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强

制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1 对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2 对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3 对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。