

# 江苏省塑料一次性餐饮具产品质量监督 抽查实施细则 (2025 年版)

## 1.范围

本细则适用于江苏省市场监督管理局组织的塑料一次性餐饮具产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

## 2.抽样方法

### 2.1 生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

### 2.2 电商平台采样

抽样数量为：每批次产品抽取不少于 3 份最小销售独立包装，每份样品抽样数量不少于 40 只/个，其中 2 份作为检验样品，1 份作为备用样品。每份样品质量应不少于 100g 且与食品接触面的最小表面积应不小于 10dm<sup>2</sup>（若最小销售包装不是 40 只/个的整数倍，需按采样数折算，保证检样不少于 80 只/个，备样不少于 40 只/个，避免损坏原包装）。

## 3.检验依据

表 1 塑料一次性餐饮具

| 序号 | 检验项目                            | 检验依据                             | 检验方法                             |
|----|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1  | 感官要求                            | GB 4806.7—2016<br>GB 4806.7—2023 | GB 4806.7—2016<br>GB 4806.7—2023 |
| 2  | 总迁移量                            | GB 4806.7—2016<br>GB 4806.7—2023 | GB 31604.8—2021                  |
| 3  | 高锰酸钾消耗量                         | GB 4806.7—2016<br>GB 4806.7—2023 | GB 31604.2—2016                  |
| 4  | 重金属（以 Pb 计）                     | GB 4806.7—2016<br>GB 4806.7—2023 | GB 31604.9—2016                  |
| 5  | 脱色试验                            | GB 4806.7—2016<br>GB 4806.7—2023 | GB 31604.7—2023                  |
| 6  | 芳香族伯胺迁移总量                       | GB 4806.7—2016<br>GB 4806.7—2023 | GB 31604.52—2021                 |
| 7  | 特定迁移总量（以己内酰胺计）（限 PA 材质）         | GB 4806.6—2016<br>GB 4806.7—2023 | GB 31604.19—2016                 |
| 8  | 氯乙烯迁移量（限 PVC 材质）                | GB 4806.6—2016<br>GB 4806.7—2023 | GB 31604.31—2016                 |
| 9  | 大肠菌群                            | GB 14934—2016                    | GB 14934—2016                    |
| 10 | 沙门氏菌                            | GB 14934—2016                    | GB 14934—2016                    |
| 11 | 霉菌计数                            | GB/T 18006.1—2009                | GB 4789.15—2016                  |
| 12 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限 PET 材质）       | GB 4806.6—2016<br>GB 4806.7—2023 | GB 31604.21—2016                 |
| 13 | 特定迁移总量（以乙二醇计）（限 PET 材质）         | GB 4806.6—2016<br>GB 4806.7—2023 | GB 31604.44—2016                 |
| 14 | 特定迁移总量（以 1,4-丁二醇计）（限 PB(A)T 材质） | GB 4806.6—2016<br>GB 4806.7—2023 | GB 31604.51—2021                 |
| 15 | 1,3-丁二烯迁移量（限有丁二烯单体的聚合物）         | GB 4806.6—2016<br>GB 4806.7—2023 | GB 31604.12—2016                 |

|  |                         |              |                  |
|--|-------------------------|--------------|------------------|
| 16   | 邻苯类增塑剂迁移量<br>(限 PVC 材质) | GB 9685—2016 | GB 31604.30—2016 |
| <p>注：</p> <p>1.高锰酸钾消耗量不适用于执行标准为 GB 4806.7—2023 中的淀粉含量<math>\geq</math>40%的淀粉基塑料材料及制品。</p> <p>2.芳香族伯胺迁移总量适用于执行标准为 GB 4806.7—2023，且含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。</p> <p>3.脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。</p> |                         |              |                  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1 依据标准

GB 4806.6—2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB 4806.7—2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.7—2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 9685—2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB 14934—2016 食品安全国家标准 消毒餐(饮)具

GB/T 18006.1—2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

## 4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

## 5. 异议处理及复检

5.1 对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2 对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3 对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。