

江苏省建筑用胶粘剂产品质量监督抽查实施细则

(2026版)

1.范围

本细则适用于江苏省建筑用胶粘剂产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则。

2.抽样方法

2.1 生产企业、实体店抽样

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽取样品 1000g 或 1000mL，其中 500g 或 500mL 为检验样品，500g 或 500mL 为备用样品。

2.2 电商平台采样

抽样数量为同一型号建筑用胶粘剂 1000g 或 1000mL。

3. 检验依据

表 1 溶剂型胶粘剂

序号	检验项目	检验方法
1	游离甲醛	GB 18583-2008
2	苯	GB 18583-2008
3	甲苯+二甲苯	GB 18583-2008
4	甲苯二异氰酸酯	GB 18583-2008
5	二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、	GB 18583-2008

	1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯	
6	总挥发性有机物	GB 18583-2008
7	VOC 含量	GB 33372-2020
注：1. 游离甲醛项目仅适用于氯丁橡胶胶粘剂、SBS 胶粘剂；2. 甲苯二异氰酸酯项目仅适用于聚氨酯类胶粘剂。3. 聚氨酯类胶粘剂不检测二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯和卤代烃（二氯甲烷、1, 2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）项目。		

表 2 水基型胶粘剂

序号	检验项目	检验方法
1	游离甲醛	GB 18583-2008
2	苯	GB 18583-2008
3	甲苯+二甲苯	GB 18583-2008
4	总挥发性有机物	GB 18583-2008
5	VOC 含量	GB 33372-2020
注：1. 聚氨酯类胶粘剂不检测游离甲醛项目。2. 若产品明示为“无醛型水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂”，游离甲醛项目检验依据为 JC/T 438-2019。		

表 3 本体型胶粘剂

序号	检验项目	检验方法
1	总挥发性有机物	GB 18583-2008
2	VOC 含量	GB 33372-2020

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执

行。

4.判定规则

4.1 依据标准

GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB 33372-2020 胶粘剂挥发性有机化合物限量

JC/T 438-2019 水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2 判定原则

经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;
检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,
应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应
按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,
应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,
应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,
该项目不参与判定。