

江苏省新型墙体材料(砖和砌块)产品质量监督抽查实施细则
(2026版)

1.范围

本细则适用于江苏省新型墙体材料(砖和砌块)产品质量监督抽查检验。
本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则。

2.抽样方法

2.1 生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所,随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品,抽样基数应满足抽样要求。抽样数量见表 1。

表 1. 抽样数量表

产品种类		抽样数量(块)		
		抽样总数量	检验样品	备用样品
烧结多孔砖和多孔砌块		60	30	30
烧结空心砖和空心砌块		60	30	30
蒸压加气混凝土砌块		30	15	15
承重混凝土多孔砖	H/B≥0.6	76	38	38
	H/B<0.6	136	68	68

2.2 电商平台采样

抽样数量为同一型号烧结多孔砖和多孔砌块、烧结空心砖和空心砌块

60 块；蒸压加气混凝土砌块 30 块；承重混凝土多孔砖（ $H/B \geq 0.6$ ）76 块、（ $H/B < 0.6$ ）136 块。

3.检验依据

表 2. 烧结多孔砖和多孔砌块检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	密度等级	GB/T 2542—2012
2	强度等级	GB/T 13544—2011 GB/T 2542—2012
3	孔型孔结构及孔洞率	GB/T 13544—2011 GB/T 2542—2012
4	泛霜	GB/T 2542—2012
5	石灰爆裂	GB/T 2542—2012
6	抗风化性能	GB/T 2542—2012
7	放射性核素限量	GB 6566—2010

表 3. 烧结空心砖和空心砌块检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	强度等级	GB/T 13545—2014 GB/T 2542—2012
2	密度等级	GB/T 2542—2012
3	孔洞排列及其结构	GB/T 2542—2012
4	泛霜	GB/T 2542—2012
5	石灰爆裂	GB/T 2542—2012
6	抗风化性能	GB/T 2542—2012

7	放射性核素限量	GB 6566-2010
---	---------	--------------

表 4. 蒸压加气混凝土砌块检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	干密度	GB/T 11969-2020
2	抗压强度	GB/T 11968—2020 GB/T 11969—2020
3	干燥收缩	GB/T 11969-2020
4	抗冻性	GB/T 11969-2020
5	导热系数	GB/T 11968—2020 GB/T 10294—2008
6	放射性	GB6566-2010

表 5. 承重混凝土多孔砖检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	孔洞率	GB/T4111—2013
2	强度等级	GBT 25779—2010
3	最大吸水率	GB/T4111—2013
4	线性干燥收缩率	GB/T4111—2013
5	抗冻性	GB/T 25779—2010 GB/T 4111—2013
6	碳化系数	GBT 25779—2010
7	软化系数	GBT 25779—2010
8	放射性	GB6566—2010

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

4.判定规则

4.1 依据标准

GB/T 13544-2011 烧结多孔砖和多孔砌块

GB/T 13545-2014 烧结空心砖和空心砌块

GB/T 11968-2020 蒸压加气混凝土砌块

GB/T 25779—2010 承重混凝土多孔砖

GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准

要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。