

江苏省合成树脂乳液内墙涂料产品质量监督抽查实施细则

(2026版)

1.范围

本细则适用于江苏省合成树脂乳液内墙涂料产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则。

2.抽样方法

生产企业抽样，以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次抽取合成树脂乳液内墙面漆不少于 6kg,其中检验样品不少于 3kg,备用样品不少于 3kg。如需配套底漆，抽取底漆不少于 1kg，其中检验样品不少于 0.5kg，备用样品不少于 0.5kg。所抽产品单个独立包装 $\leq 5\text{kg}$ 时，不分装。

3. 检验依据

表 1 合成树脂乳液内墙涂料

序号	检验项目	检验方法
1	VOC 含量	GB 30981.1-2025 GB/T 6750-2007 GB/T 9754-2025 GB/T 41953-2022 GB/T 23986.2-2023

2	SVOC 含量		GB 30981.1-2025 GB/T 6750-2007 GB/T 9754-2025 GB/T 41953-2022 GB/T 23986.2-2023
3	甲醛含量		GB/T 23993-2009
4	苯系物总和含量		GB/T 23990-2009
5	总铅（Pb）含量(限色漆)		GB/T 30647-2014
6	总砷（As）含量		GB/T 30647-2014
7	可溶性重金属含量(限色漆)	镉（Cd）	GB/T 23991-2009
		铬（Cr）	GB/T 23991-2009
		汞（Hg）	GB/T 23991-2009
8	烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量		GB 30981.1-2025 GB/T 31414-2015
9	甲基异噻唑啉酮（MIT）含量		GB/T 37363.1-2019
10	低温稳定性（3 次循环）		GB/T 9755-2024 GB/T 9268-2008
11	低温成膜性		GB/T 9755-2024 GB/T 1728-2020

12	对比率（白色和浅色）（含铝粉、珠光颜料的涂料除外）	GB/T 9755-2024 GB/T 23981.1-2019
13	耐碱性	GB/T 9755-2024 GB/T 9265-2009 GB/T 1766-2008
14	耐洗刷性	GB/T 9755-2024 GB/T 9266-2009

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

4.判定规则

4.1 依据标准

GB 30981.1-2025《涂料中有害物质限量 第1部分：建筑涂料》

GB/T 9755-2024《合成树脂乳液墙面涂料》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。